

## Technické parametry

koženka čalounická

	<b>PARAMETRY</b>	<b>JM</b>	<b>HODNOTA</b>	<b>NORMA</b>
1.	Povrchová vrstva materiálu	g /m <sup>2</sup>	500-530	PN-93/P-04967 /ISO 2286/
2.	Síla materiálu	mm	0,90	PN-93/P-04967 /ISO 2286/
3.	Přilnavost k podkladu	daN	5	PN-75/C-89058
4.	Pevnost po útku	daN	15	PN-75/C-89058
5.	Pevnost po osnově	daN	40	PN-75/C-89058
6.	Tažnost podélná	%	15-30	PN-75/C-89058
7.	Tažnost příčná	%	90	PN-75/C-89058
8.	Užitnost při zatížení 12 kPa	Cykly	30000	PN-93/P-04621 BS 5690/91 DIN 53887 NFG 07-111
9.	Chemické složení -polyester -PU -PVC	%	- 18 - 3 - 79	PN-93/P-04967 /ISO 2286