

VULKAN CEMENT

kontaktní lepidlo na pryž a kožené výrobky

Kontaktní lepidlo na bázi roztoku přírodního kaučuku a pryskyřice v organických rozpouštědlech.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Sušina (ISO 1625)	7,5 - 9 %
Viskozita (Brookfield vř. 6/30 ot. ISO R2555)	10.000 – 16.500 mPas
Doba zavadnutí pro kontaktní lepení	cca 3 - 5 minut
Smyková pevnost spoje pryž-pryž	0,4 MPa
Pevnost spoje v odlupování pryž-pryž	2,0 N/mm

OBLAST POUŽITÍ:

Unikátní kontaktní lepidlo pro opravy veloduší z přírodního nebo isoprenového kaučuku, pro lepení potahů ping-pongových pálek nebo pro lepení kůže při výrobě kožené galanterie. Jeho výhodou je čirý, transparentní film, takže nehrozí ušpinění bílých nebo světlých výrobků lepidlem. VULKAN CEMENT lepí kůži, pryž, textil, dřevo a podobné materiály. Je vhodný pro pomocné lepení, po němž následuje mechanické spojení (šití, nýtování apod.). Suchý film lepidla je elastický a vodovzdorný.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Na obě suché, očištěné a odmaštěné lepené plochy nanese pomocí stěrky nebo štětce tenkou vrstvu lepidla. Necháme asi 3-5 min. zavadnout a poté lepené plochy spojíme. Maximální pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách. Vulkan Cement se zpravidla neředí. V případě nutnosti ředění lze použít Ředidlo Unilep (výrobce STACHEMA CZ s.r.o.).

UPOZORNĚNÍ:

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej)!

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo je dodáváno v plechových nádobách po 0,5 l a 1 l.

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě při teplotě +5 °C až +28 °C.

Takto uskladněné a neotevřené lepidlo má záruku 24 měsíců od data výroby.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení.

Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Datum revize: 9.2.2017

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.